

Monocare 2K-Öl

Für hochstrapazierte Treppen, Parkettböden und Möbel. Schützt und färbt zuverlässig in einem Arbeitsgang.

Produktbeschreibung

Charakteristik

Festkörperreiches 2-Komponenten Hartöl auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen. Durch die zweite Komponente (Isocyanathärter) wird eine zügige Durchtrocknung erzielt und die Oberflächeneigenschaften optimiert. Durch die imprägnierende Wirkung erhält das Holz eine griffige und schmutzabweisende sowie natürlich matte Oberfläche.

Eigenschaften

- Aromaten-/wirkstoff- und schadstofffrei
- Hervorragende imprägnierende Tiefenwirkung
- Intensive Betonung der Holzstruktur
- Bildet sehr hart-elastische, griffige und dennoch offenporige Oberflächen
- Schmutzabweisend und beständig gegen Haushaltschemikalien und Alkohol
- Optimale Wasserfleckenbeständigkeit
- Frei von elektrischer Aufladung (Stauballergiker!)
- Im Innenbereich für Holzoberflächen und Holzfußböden
- Im Außen- und Feuchtbereich wie Küche, Bad, Terrasse unter Berücksichtigung von Bläueschutz und frei ablaufendem Wasser
- Objektgeeignet, erfüllt die Anforderungen (Rutschhemmung) der Bewertungsgruppe R10 nach BGR 181 und DIN 51130
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen: Z 157.10-115
- GISCODE Ö20 DD

Anwendungsgebiete

Geeignet für die Erstbehandlung für hoch strapazierte Bereiche. Zeitsparendes Ein-Tagesystem.

Verpackung / Gebindegröße

1 L

Ergiebigkeit

Je Rollauftrag ca. 20–30 m²/Liter, je Spachtelauftrag ca. 50–60 m²/Liter, abhängig von Holzart und Saugfähigkeit der Oberfläche.

Mischungsverhältnis

- Monocare 2K-Öl : Monocare 2K-Öl Härter => 10 : 1

Verarbeitung

Verarbeitungszeit

Topfzeit 5 Stunden bei 20 °C. Danach dickt das Material zu einer festen Masse aus!

Vorbehandlung

Das Holz muss saugfähig, intakt, einwandfrei geschliffen, trocken, sauber, silikon- und staubfrei sein. Fugen und Ausrisse müssen mit einer Holzkittlösung verkittet werden. Vor großflächigem Einsatz und auf Exoten-, Thermo- bzw. kolorierten Hölzern immer Probeauftrag auf Originalwerkstoff durchführen, um sicherzustellen, dass das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Auftragsverfahren / Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Härter im Verhältnis 10:1 zugeben und gut einrühren

Rollen

Einmal gleichmäßig mit der Versiegelungsrolle „Mohair 4 mm rollen. Nach 20–30 Minuten (abhängig von raum-klimatischen Bedingungen) den Überschuss gründlich abnehmen und mit der Einscheibentellerschleifmaschine und Ölsaugfilz/weißes Pad trocken polieren.

Spachteln

Mit einem Flächenspachtel gleichmäßig auftragen. Nach 20 Minuten mit Ölsaugfilz aufpolieren, falls notwendig unmittelbar in gleicher Weise eine zweite Schicht aufbringen. Nicht auf Problemhölzern wie Buche; Ahorn oder Exoten spachteln! Falls ein 2. Auftrag gewünscht ist, kann ein Zwischenschliff (Körnung 180) nach Trocknung über Nacht vorgenommen werden.

Trocknung

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)

- Fertige Fläche nach 12 Stunden vorsichtig begehbar.
- Nach 24 Stunden belastbar.
- Nach 5 Tagen voll belastbar und darf mit Teppich/Textilien belegt werden.

Die Trockenzeiten beziehen sich auf optimale klimatische Bedingungen.

Werkzeugreinigung

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Nachbehandlung

Optimal geschützt wird die mit Monocare 2K-Öl behandelte Fläche mit MONOCARE Pflegeöl. Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen und keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden. Nur mit MONOCARE Pflegeprodukten pflegen und reinigen.

Lagerung / Entsorgung

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 18 Monate. Kühl und trocken lagern.

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

Benutzte Lappen und Arbeitsgeräte wie Pinsel können zur Selbstentzündung neigen, diese nach Gebrauch mit Wasser tränken und Lappen zusätzlich glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Bestellhinweise

Artikel	Farbton	Artikel-Nr.	Gebinde
MONOCARE 2K-Öl	01 farblos	00792.00000	1 L
MONOCARE 2K-Öl	02 carbonschwarz	00792.00001	1 L
MONOCARE 2K-Öl	03 naturweiß	00792.00002	1 L
MONOCARE 2K-Öl	nach Kollektion	00792.88888	1 L
MONOCARE 2K-Öl	nach Muster	00792.99999	1 L
MONOCARE 2K-Öl Härter		00995.00000	0,1 L

Besondere Hinweise

Unbedingt nach jedem Auftrag mit Pad/Bürste/Fladder einpolieren, bis die Oberfläche trocken ist, da Ölreste auf der Oberfläche zu Trocknungsverzögerungen oder gar klebrigen Stellen führen können. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach der Verarbeitung – aufgrund von Farbtonabweichungen – können nicht anerkannt werden. Gebinde nach Entnahme luftdicht verschließen. Technisches Merkblatt und Verarbeitungsanweisung genau beachten.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de. Stand November 2021