

TECHNISCHE GEGEVENS Nr.283



Classicmatt

Reuk- en spanningsarme isoleerverf voor binnen

Productcode	M-PL01
Materiaal	oplosmiddelhoudende, uiterst reuk- en spanningsarme isoleerverf voor binnen.
DIN EN 13 300	Schrobvastheid klasse 3 droog dekvermogen: klasse 1 bij 7 m ² /l glansgraad: mat.
Kleur	wit
Bindmiddel	Thermoplastisch acryl-polymeer
Pigmenten	titaandioxide en vulstoffen
Dichtheid	ca. 1,570
Eigenschappen	eenvoudig te verwerken, spanningsarm en zwak thixotroop. waterdampdoorlatend, verzepings- en vergelingsbestendig hoog dekvermogen, vaak is één behandeling voldoende. De verflaag is niet oplosbaar (irreversibel) en kan in de meeste gevallen met matte dispersieverf worden overgeschilderd. Het maken van een proefvlak wordt aanbevolen. Uitstekende isolatie tegen nicotine, waterranden enz.
Anwendung	renovatieverf, oplosmiddelhoudend, voor nicotine-, rook- en watervlekken. Bij sterk absorberende ondergronden met iets verdunde verf gronderen. Vaste, niet absorberend en droog oud schilderwerk kunnen zonder voorbehandeling worden overgeschilderd. Scheidingsmiddelen, verontreinigingen en vetten moeten worden verwijderd. einZA Classicmatt is in de meeste gevallen geschikt voor vochtige ruimten met alkalisch reagerende ondergronden, bijv. nieuw beton, kalk-cementmortel. Op grond van de niettoxische eigenschappen is einZA Classicmatt ook in levensmiddelen- en sanitairbedrijven en in de woonsector worden gebruikt. Bij onvoldoende geventileerde ruimten, bijv. bakkerijen, slagerijen, altijd eerst een proefvlak aanleggen.
Opbrengmethode	schilderen, rollen of spuiten (ook airless). Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met einZA Lackverdünnung AF.
Verbruik	ca. 90 - 130 ml/m ² , exact verbruik bepalen door middel van een proefvlak.

z.o.z !

Verwerkingstemperatuur	lucht- en ondergrondtemperatuur niet beneden +5 °C.
Droogtijd	droog na ca. 1 uur en overschilderbaar na ca. 6 - 8 uur. Uitgehard na ca. 10 uur (bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid).
Verdunning	gebruiksklaar, desgewenst met einZA Lackverdünnung AF
Opslag	ca. 1 jaar koel, maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed sluiten.
Verpakkingen	5 l - 12,5 l

VOS-gehalte overeenkomstig bijlage II van de VOS-richtlijn 2004/42/EG

VOS-grenswaarde Bijlage II A (subcategorie g)

Lb: max. 350 g/l na fase II (2010)

VOC-gehalte van einA Classicmatt: < 350 g/l

Veiligheidsinstructies en codering

Het product is onderworpen aan de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad volgens de CLP-verordening (GHS).
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. Te allen tijde beschikbaar via www.einZA.com of aan te vragen via ondersdb@einZA.com.

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 11/2020; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.