

FICHE TECHNIQUE Nr.470

Dekoquarz

Mise à la teinte avec le système **einZAmix**

Type de matériau	revêtement structuré décoratif pour murs et plafonds en intérieur. Convient également aux techniques de saupoudrage. Classe de résistance aux frottements 3 conformément à la norme EN 13300.
Usages	revêtement structuré décoratif. einZA Dekoquarz est appliqué en couches garnies au rouleau ou en pulvérisation avec un appareil de pulvérisation adéquat ou pistolet entonnoir.
Coloris	blanc ainsi qu'une multitude de coloris grâce au système einZA mix de mélange de couleurs.
Densité	1,60 g/cm ³
Base liante	copolymère acrylique
Propriétés	facile à mettre en œuvre, exempt de plastifiants et résistant aux alcalis.
Consommation	env. 0,4 - 0,8 kg/m ² Les données de consommation dépendent du type de support et doivent être déterminées en recourant à une zone d'essai sur l'objet à traiter.
Supports	peut être appliqué sur tous les supports fermes, propres, secs et plans tels que béton, maçonnerie et enduits de tous types, fibre-ciment, plaques agglomérées et panneaux en fibre. Convient également aux supports déjà peints.
Préparation des supports	éliminer les parties non-fixes ainsi que les couches anciennes de peinture non-porteuses. Appliquer une couche de fond sur les surfaces fortement poreuses et à fort sablage en recourant à einZA Aqua Tiefgrund, pour les anciennes couches de peinture friables mais encore porteuses doivent être traitées en fond avec einZA Hydrosol. Les supports enduits et en béton doivent impérativement être secs à l'air.
Techniques de mise en œuvre	einZA Dekoquarz est prêt à l'emploi, peut être dilué avec une petite quantité d'eau selon de type de support et la méthode de mise en œuvre. Bien agiter avant l'emploi, mais pas à faible vitesse de rotation. En application au rouleau, il est conseillé de procéder ensuite à un brossage avec un pinceau plat.
Séchage	en règle générale einZA Dekoquarz est sec au toucher après 6 heures et entièrement sec après 24 heures.
Température de mise en œuvre	la température de l'air et du support ne doit pas être inférieure à +5 °C.

Mise à la teinte	recourir au système einzA mix de mélange de couleurs. Ne recourir en aucun cas à d'autres concentrés universels de coloration, colorants universels ou pâtes colorantes ainsi que préparations de pigments, ceux-ci peuvent provoquer des pertes de qualité et ne doivent pas être employés.
Nettoyage des instruments	à l'eau, immédiatement après emploi.
Stockage	conserver au frais mais à l'abri du gel dans les emballages d'origine. Les pots ouverts ainsi que les produits dilués doivent être utilisés rapidement ! Les agents conservateurs utilisés sont respectueux de l'environnement mais ne garantissent pas d'utilisation prolongée des emballages après leur ouverture.
Élimination	ne porter au recyclage que des emballages vides.
Conditionnement standard:	15 l
Consignes de sécurité et indications de danger	ce produit est conforme à la réglementation sur le transport des matières dangereuses. Toutes les informations relatives à cette réglementation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité CLP(SGH) mis en place par la directive (UE) n° 1272/2008. Accessible en permanence sur www.einzA.com ou sdb@einzA.com . Merci de respecter les indications sur les étiquettes des conditionnements !
Teneur en COV conformément à l'annexe II de la directive COV 2004/42/CE.	Teneur maximale en COV conformément l'annexe II A (sous-catégorie g). PA: max. 30 g/l après la phase II (2010). Teneur max. en COV de einzA Dekoquarz : < 30 g/l.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour et doivent être considérées comme directives. Compte-tenu de la diversité des applications et des méthodes de travail, elles sont cependant non contractuelles et ne garantissent pas l'observation de certaines propriétés sur le plan juridique. De plus, elles ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont conformes à l'utilisation qu'il compte en faire. En outre, nos conditions générales de vente sont en vigueur.

Édition 08/2017 - avec la parution de cette édition, dictée par l'évolution technique, toutes les fiches techniques antérieures perdent leur validité.