

TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 460



Dichtflex

Materiaal	Organische lijm- en vulstofmassa voor het mengen met einZA Verbundmörtel weiß of einZA Klebe- & Armierungsmörtel grau ; voor gebruik onder het maaiveld.	
Toepassing	Als spatwaterbescherming, hechtbrug/primer, afdichtende verbinding, hecht- en verstevigingsmateriaal.	
Toepassingsgebied	<p><u>Primer/hechtbrug:</u> Het voorbehandelen van de ondergrond voor het afdichten tegen water en als hechtprimer voor de verlijming van de einZA Sockel-Dämmplatten.</p> <p><u>Lijmement:</u> Verlijming van de einZA Sockel-Dämmplatten in sokkel- en onder het maaiveld, ook op bitumen.</p> <p><u>Verstevigingsmiddel:</u> Het inbedden van einZA Armierungsgewebe in sokkel- en onder het maaiveld.</p> <p><u>Vocht beschermende laag:</u> <i>Voor het overstijken van weefsel in sokkel bereik.</i> Of voor het afwerken van pleisterwerk tot het maaiveld.</p> <p><u>Afdichten:</u> Afdichting van buitenmuren in de grond tegen drukwater.</p>	
Verbruik	<p><u>als grondering/hechtbrug</u> ca. 0,5 kg/m² zonder mortel ca. 1,0 kg/m² met mortel</p> <p><u>inbeden van vlies</u> ca. 4,0 kg/m² met mortel</p> <p><u>als afdichting (4 mm)</u> ca. 7,0 kg/m² met mortel</p>	<p><u>als lijm</u> ca. 4,0 kg/m² met mortel</p> <p><u>als vochtwering</u> ca. 0,5 kg/m² zonder mortel</p>
Bindmiddel basis	Polymeerdispersie	
Dichtheid	ca. 1,2 -1,3	
Kleuren	in afleveringsvorm natuurlijk wit / setmateriaal na toevoeging: licht tot donkergrijs	

z.o.z.!

Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • goede hechting op bitumineuze ondergronden • scheur overbruggend • Koud elastisch • universeel toepasbaar (zie toepassingsgebieden), ook als versterkingslaag • Waterdoorlaatbaarheid w: < 0,05 kg (m².h^{0,5}) • Waterdampdiffusie μ: ca. 6.000 • Korrelgrootte [mm]: max 0,5
Ondergronden	<p>De oppervlakken moeten vlak, draagkrachtig, schoon en droog zijn. Verwijder losse pleister- of verfresten volledig. Dek oneffenheden > 1 cm af met egalisatiepleister.</p> <p>Laat nieuwe basispleisters minstens 14 dagen drogen. Vochtige of onvolledig ingestelde ondergronden kunnen schade veroorzaken (blaren, onthechting, scheuren).</p>
Ondergrond voorbereiding	<p>De oppervlakken moeten schoon, droog en belastbaar zijn. Ondergronden met gebreken moeten dienovereenkomstig worden voorbereid. Indien nodig, voorstrijken met de oplosmiddelhoudende einzA Tiefgrund (glansvorming moet worden vermeden).</p> <p>Isolatiemaatregelen indien nodig: Als er teer- of bitumenlagen aanwezig zijn, test dan het isolerende effect op een testoppervlak op het object.</p>
Verwerkingstechniek	<p>1 deel einzA Dichtflex + 1 deel einzA Verbundmörtel of einzA Baukleber mengen met een roerstaaf zonder knopen. Indien nodig, met water Instellen op verwerkingsconsistentie. Verwerkingstijd ca. 6 uur.</p> <p>Aanbreng- en ondergrondtemperatuur niet lager dan + 5 °C.</p> <p><u>Als grondering/hechtbrug:</u> Materiaal (zonder toevoeging van mortel) onverdund met borstel aanbrengen of gemengd materiaal met ca. 10 - 15% water verdunnen en met de kwast aanbrengen.</p> <p><u>Als lijm:</u> Gemischtes Material mit einer Zahntraufel 15 x 15 mm auf die Sockel-Dämmplatten auftragen und die Platten im Verband versetzt, absolut press gestoßen, ankleben.</p> <p><u>Inbedden van vlies:</u> Breng het gemengde materiaal met een getande spaan (10x10 mm) op de basisisolatieplaten aan. Druk het wapeningsweefsel in de natte ondergrond en egaliseer het snel. De stof moet volledig ingebed zijn en aan de randen ca. 10 cm overlappen.</p> <p><u>Vochtbeschermingslaag (niet gemengd):</u> Verdund het materiaal met ca. 10 - 15% water en met een borstel aanbrengen.</p> <p><u>Afdichten:</u> Breng het gemengde materiaal aan op de grondering, eventueel in twee lagen, en werk snel. Niet onder een minimale laagdikte van 4 mm komen.</p>
Applicatie temperatuur	<p>Verwerkingstijd ca. 6 uur.</p> <p>Aanbreng- en ondergrondtemperatuur niet lager dan + 5 °C.</p>
Droging	<p>Onverwerkbaar na ca. 24 tot 48 uur, afhankelijk van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Het materiaal is na 28 dagen afgebonden.</p>
Reiniging	<p>Het gereedschap direct na gebruik met water.</p>
Opslag	<p><u>Koel, maar vorstvrij</u>, beschermen tegen direct zonlicht. Het product kan ten minste 15 maanden worden bewaard in de originele verpakking wanneer het op een koele plaats wordt bewaard.</p>
Afvalverwerking	<p>Alleen volledig lege verpakkingen moeten voor recycling worden aangeboden.</p> <p>Verwerkt of gebonden materiaal kan worden afgevoerd als bouwplaats-afval volgens afvalcode 55508 moet worden verwerkt.</p> <p>Gooi het bij een inzamelpunt voor oude verf weg. (Afvalstofcode 080120)</p>

Verder op 2, blad 3

Verpakkingsmaat 12,5 kg (Rond)

Veiligheidsinstructies en codering

Het product is onderworpen aan de verordening inzake gevaarlijke stoffen.

Alle noodzakelijke informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad volgens de CLP-verordening (GHS).

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. Te allen tijde beschikbaar via www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com. De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

CE-Kennzeichnung

	
1546	
Hersteller s. Produkt-Etikett 11 Nr. WB DISZ08	
EN 15 824 : 2009 Dispersionsspachtel und -kleber mit Zement Klebe- und Spachtelmasse mit organischen Bindemitteln, zur Verwendung im Außen- und Innenbereich	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V ₃ niedrig
Wasseraufnahme:	W ₃ niedrig
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m ² • h ^{0,5})
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten: (Euroklasse)	B -s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)
Gefährliche Substanzen:	NPD

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 07/2022; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.