

SCHEDA TECNICA N° 494



Fassadenspachtel

Codice prodotto	M-DF02
Tipo di materiale	Stucco per facciate pronto all'uso, fibro-rinforzato, per lavori di ripristino e di ritocco in esterni ed interni. Stucco fine per piccoli lavori di ritocco su pareti in esterni ed interni.
Tinta	grigio chiaro
Tipo di legante	resina acrilica in dispersione acquosa
Densità	1,70 g/ml
Caratteristiche	Fibro-rinforzato, ottima stabilità del materiale senza colare, rapido in essiccazione, buon potere riempitivo, facile da lavorare e da carteggiare, resistente all'intemperie, di odore neutro ed ecologico. einZA Fassadenspachtel consente di realizzare rasature a zero.
Campi d'impiego	Da utilizzare per lavori di ripristino in esterni ed interni. Per riempire buchi e fessurazioni.
Cilcli d'applicazione	Applicazione a spatola o frattazzo. In alternativa einZA Fassadenspachtel può essere applicato anche a spruzzo airless. In questo caso consigliamo di omogenizzare bene il materiale prima della lavorazione, così per ottenere una finitura uniforme.
Spessore d'applicazione	0 - 5 mm
Consumo / Resa	A seconda del metodo e dello spessore d'applicazione ca. 1,7 kg/m ² per 1 mm di spessore. Il consumo esatto è da determinare tramite prova pratica.
Supporti	I supporti devono essere privi di sporco, di sostanze separanti, di strati non aderenti ed asciutti (VOB parte C DIN 18 363 par. 3) Intonaci del gruppo di intonaco PII e PIII, calecestruzzo, strati di vecchie tinteggiature ben ancorate ma sfarinanti sono da lavare con idropulitrice in conformità alle disposizioni legislative. Dopo adeguata pulizia applicare una mano di fondo (scegliere un fondo idoneo della linea einZA per il ciclo successivo). Su supporti in ceramica/piastrelle, p.es. in ambienti umidi, prima di sovravorarli, applicare un fondo idoneo, come p.es. Bostik Nibogrund Express.

vedasi retro !

Trattamento successivo	A seconda dello spessore e delle condizioni climatiche, einzA Fassadenspachtel è rilavorabile dopo 24 ore. A temperature basse ed a spessori elevati è da rispettare un tempo di essiccazione più lungo. Le parti stuccate, a seconda del sistema successivo e prima di essere sovravorate, sono da trattare con una mano di fondo del tipo einzA Aquasol-Gel, einzA Aqua-Tiefgrund, einzA LF-Grund plus, einzA mineralit Putzgrund o einzA Grundierfarbe.
Tempo di essiccazione	ca. 1 ora per 1 mm di spessore (a 20 °C e 65 % di umidità relativa)
Temperatura d'applicazione	Temperatura dell'aria e del supporto non sotto + 5 °C.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.
Diluizione	nessuna, einzA Fassadenspachtel è pronto all'uso.
Stoccaggio	Confezione chiusa/integra ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Una volta aperti, i secchi sono da richiudere bene.
Confezione	14 kg
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori completamente svuotati. Resti di materiale essiccato possono essere smaltiti attraverso l'imundizia domestica o da cantiere.

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 09/2020; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.