

TECHNISCHE GEGEVENS n.r.333



TT-Kleber

Materiaal	Dispersielijm voor binnen, transparant en zijdemat opdrogend..
Toepassing	Voor textiel- en pvc-behang op papieren rug, schuimvinyl op papieren drager, metaal- en fotobehang, aluminiumfolie, alsmede voor jute- en glasweefsel.
Dichtheid	ca. 1,01
Bindemiddel	speciale kunststofdispersie
Eigenschappen	Pasteus ingestelde speciaallijm met een lange open-tijd, sterke aanvangshechting en hoge kleefkracht; te verwerken met de spaan, rol en kwast.. Ook te gebruiken als toevoeging aan behanglijm.
Rendement	200 - 450 g/m ² afhankelijk van materiaalsoort en ondergrond.
Ondergronden	Geschikt voor toepassing op pleisterwerk, beton, board en gipskartonplaten.
Voorbehandeling van de ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en licht zuigend ingesteld zijn. Oude behanglagen en resten veegvaste muurverf moeten altijd volledig verwijderd worden. Niet zuigende ondergronden, voor het opbrengen van de lijm, voorstrijken met einZA LF-Grund Plus, of einZA Fassadenweiss. Zuigende ondergronden watergedragen voorstrijken met einZA Aqua-Tiefgrund. Sterk zuigende ondergronden, zoals gipskarton of gipsbouwplaten, oplosmiddelhoudend voorstrijken met einZA Tiefgrund.
Toepassingsgebied en verwerkingstechniek	
Textielbehang	Bij behangweefsel wordt de einZA TT-Kleber met een verfrol gelijkmatig, in baanbreedte op de ondergrond aangebracht en de toegesneden behangbaan in de lijmlaag ingebed.. - de banen stotend verlijmen - De behangbaan aansluitend aandrukken en narollen met de gummirol en, zo nodig, de naden licht aandrukken met de nadenrol. Bei jutebehang wordt de lijm op de rugzijde van het behang opgebracht. Hiervoor gebruikt men een speciale behanglijm (mengverhouding ca. 1:20), waaraan ca. 20 % einZA TT-Kleber toegevoegd wordt. De inweektijd bedraagt ca. 10 - 15 minuten. Bij vinylbehang met papieren rug, geschuimd of glad, wordt in de regel een speciale behanglijm gebruikt (mengverhouding 1:20) met een toevoeging van ca. 20 % einZA TT-Kleber. Deze kleeflaag wordt op de rugzijde van het behang opgebracht! Na een korte inweektijd, ca. 5 minuten, wordt de baan op de wand gebracht en aangerold. Bij schuimvinyl op papieren rug wordt einZA TT-Kleber op de wand opgebracht en vervolgens de behangbaan ingebracht.

z.o.z. !

Glasweefsel	Bij het plakken van glasweefsel wordt einzA TT-Kleber met de rol of blokkwast, gelijkmatig en vol, in breedte van 1-2 banen opgebracht. Aansluitend het weefsel inbedden en met spatel of rol aandrukken..
Speciaal- en fotobehang	einzA TT-Kleber is ook uitstekend geschikt voor het plakken van speciale behangsoorten.. Bij metaalbehang en aluminiumfolien wordt tot ca. 20 % speciale behanglijm aan de einzA TT-Kleber toegevoegd. Het lijmengsel wordt met rol of blokkwast direct op de wand opgebracht. Fotobehangsoorten worden naar voorschrift van de fabrikant, in de regel aan de achterzijde van onverdunde einzA TT-Kleber voorzien en vervolgens op de wand gebracht.
Algemeen	Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen en droog nadeppen. einzA TT-Kleber is niet geschikt voor het overlappend verlijmen van pvc-behang.. Vanwege de vele behangsoorten en speciale wandafwerkingen, dienen in ieder geval de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant gevolgd te worden!
Verwerkingstemperatuur	niet beneden +15 °C (voor object en omgeving).
Schoonmaken van het gereedschap	Direct na gebruik, met water.
Opslag	Koel maar vorstvrij bewaren in gesloten, originele verpakking.
Afvalverwerking	Uitsluitend verpakkingen zonder verfresten aanbieden voor recycling.
Verpakkingsmaten	750 g - 5 kg - 14 kg
Let op!	Aangebroke verpakkingen resp. verdund materiaal op korte termijn verwerken! Vanwege toepassing van minder milieubelastende conserveringsmiddelen zijn aangebroke verpakkingen slechts beperkt houdbaar.

Veiligheidsinstructies en codering

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen. Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het REACH-veiligheidsblad volgens (EG)wetgeving nr.1907/2006, alsmede in het veiligheidsblad naar CLP-voorschrift volgens (EG) wetgeving nr. 1272/2008.

De bladen zijn op ieder moment afroepbaar op www.einzA.com, of aan te vragen via sdb@einzA.com.

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

Bovenstaand overzicht is nauwkeurig samengesteld op basis van de huidige stand der onderzoekstechnieken en is bedoeld als richtlijn. Wegens de veelzijdigheid van toepassing en werkmethoden zijn ze niet bindend, hebben geen contractuele rechtsverbinding tot gevolg en ontslaan de verwerker niet van de verplichting onze producten naar eigen verantwoordelijkheid te testen. Voor het overige gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Uitgave 07/2015; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.