

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 251



Teppichkleber 5004



Anwendungsbereich:	Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff mit guter Anfangsklebkraft für Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen - ausgenommen sind Beläge mit PVC-Rückenausstattungen. Für Teppichbeläge mit hoher Eigenspannung, sowie Nadelvlies und Naturfaserbeläge, empfehlen wir den einZA Nadelvlieskleber 5010.
Besondere Vorteile:	<ul style="list-style-type: none"> • sehr emissionsarm • lösemittelfrei • gute Anfangsklebkraft • wirtschaftlich • besonders klebstark
Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Beige-weiß
Viskosität:	Streichfähig, leicht pastös
Spez.-Gewicht:	1,4 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 18° C und +20 °C
Empfohlene Spachtelzahnung:	<p>B 1 - Verbrauch: ca. 420 g/m² B 2 - Verbrauch: ca. 600 g/m² B 3 - Verbrauch: ca. 750 g/m²</p> <p>Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.</p>
Belastbar:	Ab 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung:	Ja (Rollen nach DIN EN 12 529)
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja - Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes sind zu beachten.
Vorbereitung des Untergrundes:	Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18 365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gußasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

bitte wenden !

Verarbeitung:	einza Teppichkleber 5004 wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Vor dem Einlegen des Belages ist eine Ablüftezeit von ca. 15 Minuten vorzuschalten. Eine hohe Luftfeuchtigkeit macht eine längere Ablüftezeit erforderlich. Den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben oder anwalzen. Nach ca. 45 Minuten den Bodenbelag nochmals nachreiben. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.
Liefergebinde:	14 kg Eimer (33 Stück pro Palette)
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig
GISCODE:	D1 - lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC 1 „sehr emissionsarm“
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt. Alle erforderlichen Hinweise sind im REACH-Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) Verordnung Nr. 1907/2006 bzw. im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Jederzeit abrufbar unter www.einza.com oder anzufragen unter sdb@einza.com . Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 07/2019; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.