



Für den farbigen Voranstrich mit dem PLUS an Fluatierung

Hoch alkalische Untergründen (Neuputz, Armierungsschichten etc.) müssen gem. dem allgemeinen Stand der Technik 28 Tage trocknen können.

Bei kürzeren Arbeitsintervallen und gerade bei Auftragen von stark farbigen Putzen, kann ein Grundanstrich mit LF-Grund »Plus« im entsprechenden Farbton für die nötige »Ausblühsicherheit« sorgen.