




### Produktvorteile




PVC-frei




Schwer entflammbar




Für Wand und Decke



Mehrfach überstreichbar




Diffusions-offen




Rissüberbrückend




Keine Weichzeit



Vlieskleber



Wandklebetechnik



Leicht entfernbar

### Verarbeitung



**1.** Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.



**2a.** Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder



**2b.** in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



**3.** Tapete auf Stoß verkleben.



**4.** Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummwalze



**5.** Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezier-spachtel abschneiden.



**6.** In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abschneiden und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren



**7.** Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen.



**8.** Bei späterer Renovierung ist die Tapete leicht entfernbar.



## Produktbeschreibung

### ERFURT-Vliesfaser

#### Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Vliesfaser ist ein strapazierfähiger Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern kombiniert mit polymeren Bindemitteln im Spezialprägeverfahren hergestellt wird.

Alle ERFURT-Vliesfaser-Sorten werden nach dem gleichen Produktionsverfahren hergestellt und unterscheiden sich nur im Dessin.

#### Produktdaten

- ERFURT-Vliesfaser: 500, 517, 518, 526, 531, 532, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 549, 559, 560, 562, 576, 577, 584, 587, 588, 589, 595

Rollenabmessung: 10,05 m Länge x 0,53 m Breite  
Kartoninhalt: 12 Rollen

- ERFURT-Vliesfaser: 701, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 722, 724, 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 790, 791, 792, 792, 794

Rollenabmessung: 25,00 m Länge x 0,75 m Breite  
Kartoninhalt: 2 Rollen

#### Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,01 m
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN EN 13501-1 C-s1,d0 (schwer entflammbar)
- Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen sehr strapazierfähig
- Nach Benetzung mit Wasser leicht entfernbar
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

## Anwendung/Verarbeitung

### Untergrund

ERFURT-Vliesfaser kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreiem Grundierstoff oder mit Kleister grundieren. Die BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten.

### Kleisterempfehlung

**Henkel:** Metylan NP Neuputzkleister 1:10, Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 in Wandklebetechnik)

**Pufas:** Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK 1:10 (mit Tapeziergerät), Pufas Sicherheits-Kleister SK 1:12,5

### Verklebung

ERFURT-Vliesfaser lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle, Tapezierbürste oder dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser abschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben.

### Anstrich

Nach Trocknung sollte ERFURT-Vliesfaser mit Dispersionsfarbe min. Nassabrieblasse 3 nach DIN EN 13300 überstrichen werden. Seiden- bzw. hochglänzende Farben unterstützen die Strukturen in ihrer optischen Wirkung. Bei feinen Textilstrukturen, wie z. B. 719, ist ein matter Anstrich vorteilhaft.

### Wichtiger Hinweis

Für die Produktion der Euro- und Großrollen ERFURT-Vliesfaser werden eigene Prägwalzensätze verwendet. So kann es bei Strukturgleichheit dennoch zu leichten Prägeunterschieden kommen. Aufgrund dessen sollten die Euro- und Großrollen nicht zusammen verarbeitet werden.

Die strukturgleichen Artikel in 53 cm und 75 cm sollen nicht an einer Wand zusammen verklebt werden.

Manche Vliesfaser-Dessins wurden einer Original-Struktur (Glasgewebe/Textil) nachgestellt. Bei der Verklebung von Gewebestrukturen (z. B. Vliesfaser 719) kann es daher zu einer Nahtmarkierung wie bei einer Glasgewebe- und Textiltapete kommen.

## Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemäß DIN 52615 bestimmt.