

SCHEDA TECNICA N° 470



Dekoquarz

attintabile con il sistema **einZAmix**

Tipo di materiale	Rivestimento decorativo strutturato per pareti e soffitti in interni. Idoneo per realizzare tecniche decorative. Resistenza all'abrasione ad umido in classe 3 secondo DIN EN 13 300.
Campi d'impiego	einZA Dekoquarz è un rivestimento decorativo strutturato che si applica a rullo.
Colori	Bianco e una varietà di tinte tramite il sistema tintometrico einZA mix.
Densità	1,62 g/cm ³
Tipo di legante	Copolimero acrilico
Caratteristiche	Lavorabilità eccellente, privo di plastificanti e resistente agli alcali.
Consumo / resa	ca. 0,400 - 0,800 kg/m ² = ca. 0,250 - 0,500 l/ m ² Il consumo esatto è da accertare tramite una prova di applicazione.
Supporti	Idoneo su tutti i supporti solidi, puliti, asciutti e piani, come p.es. calcestruzzo e muratura, intonaci, fibrocemento, cartongesso, pannelli truciolari e pannelli in fibra di legno. Applicabile anche su supporti già tinteggiati.
Preparazione del supporto	I sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti e sono da preparare a regola d'arte. Particolarmente i supporti fortemente assorbenti e sabbiosi devono essere opportunamente trattati con fondo isolante trasparente tipo einZA Aqua-Tiefgrund. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Strati di pittura lavabile, intatti e ben aderenti, dopo pulizia, possono essere sovravorati. Rimuovere pitture a tempera o pitture poco legate e consolidare il supporto con einZA Hydrosol-Tiefgrund. La scelta del fondo più idoneo dipende dalle particolari condizioni/esigenze del supporto. Gli intonaci e i supporti in calcestruzzo devono essere ben asciutti. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einZA.
Tecnica d'applicazione	einZA Dekoquarz è pronto all'uso. A seconda del supporto e del metodo d'applicazione è consentita una minima aggiunta d'acqua. Prima dell'applicazione il materiale è da mescolare bene con una frusta a bassa velocità. Nell'applicazione a rullo si consiglia una successiva spazzolatura con una pennellessa.
Essiccazione	secco al tatto dopo ca. 6 ore, completamente essiccato dopo 24 ore.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto).

vedasi retro !

Messa in tinta	Con il sistema tintometrico einzA mix. Altri coloranti concentrati universali, pitture o paste coloranti universali e altri preparati pigmentati possono compromettere la qualità del prodotto e quindi non sono da utilizzare.	
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.	
Stoccaggio	ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.	
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.	
Confezioni	Bianco standard	15 l
	einzA mix (base 1)	12,5 l
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni.	

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria g)

Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di einzA Dekoquarz: < 30 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 03/2018; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.