

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR DAS...

LawiPen 2-K-PU-System



Allgemeines

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung gilt für das komplett ausgeführte einZA LawiPen 2-K-PU-System für die elastischen (Design-) Bodenbeschichtungen (innen), bestehend aus ...

- » einZA LawiDox Epoxidharz-Grundierung - einZA LawiPen 2 K-PU-Beschichtung - einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel (innen) und für die elastischen Balkonbeschichtungen (außen), bestehend aus ...
- » einZA LawiDox Epoxidharz-Grundierung - einZA LawiPen 2 K-PU-Beschichtung - einZA LawiDur 2-K-PU Klarlack (außen)

Voraussetzung hierfür sind die fach- und sachgerechten ausgeführten Systemaufbauten gemäß den aktuellen Technischen Merkblättern der vorgenannten Produkte.

Nutzen sie den Boden nicht zu früh, oftmals wird die Oberfläche durch zu frühe Belastung in den ersten Tagen dauerhaft geschädigt, was eine Reinigung und Pflege des Bodens auf Dauer erschwert. Eine erste, intensive Reinigung darf erst nach 7 Tagen der vollständigen Aushärtung des System erfolgen.

Pflegemaßnahmen

Ein Fußboden kann zunächst dadurch geschützt werden, dass die mechanische Beanspruchung möglichst gering gehalten wird. Vermeidung von Schmutzeintrag durch Schmutzfangmatten und ähnlichem im Eingangsbereich. Alle beweglichen Gegenstände (Stühle, Tische etc.) sollten mit Filz pads belegt werden, um die Fläche zu schonen.

Wenn Wasser oder allgemeine Flüssigkeiten nicht verdampfen und dadurch längere Zeit Feuchtigkeit auf die Versiegelung einwirkt (Duschmittel, Duftöle, Pflanzenwasser), kann die Versiegelung aufweichen und fleckig werden. Platzieren Sie deshalb Fressnäpfe und Blumentöpfe leicht erhöht über dem Boden.

Haarfärbemittel, Curry, Safran, Öl usw. können bei längerer Einwirkungszeit die Versiegelung angreifen und verfärben.

Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12 529 (Typ W) entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Bodenschutzmatten erforderlich. Eine regelmäßige und gründliche Reinigung sollte selbstverständlich sein.

Hinweise zu den Pflegemitteln

Mit dem einZA LawiPen 2-K-PU-System für elastische Boden- und Balkonbeschichtungen beschichtete Oberflächen sind mit Allzweckreinigern mit niedrigem pH-Wert zu pflegen (z.B. Frosch Neutralreiniger).

Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte mit Glanzmittelzusätzen.

Dieses führt unweigerlich zu einer Schlierenbildung und einem schlechten, speckigen Aussehen.

Vermeiden Sie Reiniger mit Inhaltsstoffen wie Terpentin, Nitro, Benzin, Alkohol und dergleichen - diese verletzen nach einiger Zeit die Versiegelung. Entkalkungsmittel sind zu verdünnen.

Schützen Sie die Oberfläche, indem sie auf körnige Mittel verzichten.

Nur mit Wasser befeuchtete Microfasertücher reinigen die beschichteten Oberflächen hervorragend und ersetzen somit oftmals die herkömmlichen Reinigungsprodukte.

bitte wenden !

Unterhaltsreinigung

Je nach Schmutzanfall sollten die mit dem einzA LawiPen 2-K-PU-System beschichteten Bodenflächen kontinuierlich und täglich gereinigt werden. Grobe Verunreinigungen sollten hierbei durch Kehren, Fegen oder Saugen (mit Hartbodenadapter) entfernt werden.

Für die laufende, tägliche Unterhaltsreinigung den Boden im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp oder unter Verwendung eines Reinigungsautomaten reinigen. Längere Feuchteinwirkung durch stehendes Reinigungswasser unbedingt vermeiden.

Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung der Bodenflächen erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich z. B. alle 12 Monate der Fall sein. Alte Erstpflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt.

Je nach Verschmutzungsgrad sind die Flächen mit dem RZ Grundreiniger der Uzin Utz AG entsprechend mit Wasser verdünnt, gemäß Anwendungsbeschreibung zu behandeln.

Anmerkung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Reinigungs- und Pflaganleitung ist nur in Verbindung mit den aktuellen Technischen Merkblättern und den aktuellen Sicherheitsdatenblättern gültig. Die jeweils aktuellsten Versionen sind im Internet abrufbar.

Kontaktdaten

einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefon: +49 (0) 5 11 / 6 74 90 0

E-Mail: info@einzA.com

Website: www.einzA.com

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 07/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.